

Πυράντοχος αφρός πολυουρεθάνης

Το **AF FOAM RM** είναι ένα προϊόν ενός συστατικού πολυουρεθάνης, υπό πίεση σε δοχείο, το οποίο παρέχει 20 έως 30 λίτρα αφρού. Κάθε συσκευασία των 740 ml περιέχει ένα ειδικό προπολυμερές στοιχείο αναμεμιγμένο με υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά.

Το **AF FOAM RM** συνιστάται όταν είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσετε άλλα προϊόντα λόγω προβλημάτων πρόσβασης. Ο αφρός έχει υψηλό βαθμό διεισδυσης και επιτρέπει τη σφράγιση κενών πλάτους έως 50 mm.

Δεν είναι πιστοποιημένο σε γυψοσανίδες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα: περίπου 25-30 Kg / m³

Θερμοκρασία εφαρμογής: min 5 °C

Χρόνος ολοκλήρωσης: 20-25 λεπτά.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C + 90 °C

Απορρόφηση υγρασίας: max 1% vol.

Θερμική αγωγιμότητα: 0,029W / mK

Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά: B1

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. Ανακινήστε το δοχείο **AF FOAM RM** για τουλάχιστον ένα λεπτό.
2. Εισάγετε το ακροφύσιο στην κεφαλή ψεκασμού.
3. Γυρίστε το δοχείο.
4. Απλώστε τον αφρό μέσα στο άνοιγμα μέχρι να γεμίσει.
5. Εάν η άρθρωση δεν επιτρέπει την αυτοστήριξη του υλικού, τότε να χρησιμοποιείται αποσπώμενος ξυλότυπος στήριξης.
6. Όταν σκληρύνει, αφαιρέστε την περίσσεια με ένα κόφτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το προϊόν είναι εύφλεκτο, πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής λόγω του προωθητικού στοιχείου που απαιτείται για την εξώθηση του προϊόντος.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μακριά από τυχόν πυρακτωμένο υλικό, φλόγες και σπινθήρες. Δεν είναι πιστοποιημένο σε γυψοσανίδες.

Πριν την χρήση, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και εφαρμογή αφρού πολυουρεθάνης **AF FOAM RM**.

Περιέχονται σε δοχεία των 740 ml με υγρό προωθητικό, για προστασία EI 120 / EI 180 για την προστασία αρμών διαστολής και διελεύσεων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κουτί που περιέχει 12 κομμάτια.

Ημερομηνία λήξης: Οκτώ μήνες στην αρχική συσκευασία. Αποθήκευση μακριά από πηγές θερμότητας.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κλάση EI 180: Βάθος δαπέδου 200x30mm για πλάτος ανοίγματος για διεισδύσεις ηλεκτρικών καλωδίων UNI EN 1366-3

Κλάση EI 120: Βάθος δαπέδου πλάτους 200x25mm για διεισδύσεις μεταλλικών στοιχείων UNI EN 1366-3

Κατηγορία EI 120: Βάθος δαπέδου πλάτους 200x50mm για αρμούς διαστολής σύμφωνα με το UNI EN 1366-4

Κατηγορία EI 180: Βάθος τοίχου πλάτους 150x50mm για αρμούς διαστολής σύμφωνα με το UNI EN 1366-4



AF FOAM RM